

## SABBIA / HD 12



### IMPIEGO

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura

### STRUTTURA

**Sottostrato:** Gomma nr antiabrasiva antistatica di colore nero

**Inserti:** Tessili sintetici

**Copertura:** Gomma nr di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

**Superficie:** Liscia ad impressione tela





**Temperatura:** Min: -40 °C Max: 70 °C

**Norme:** Din 53516

### CONFEZIONAMENTO

**Marcatura:** sand hd wp 12 bar 65 mm3 din 53516

**Imballo:** Polietilene nero

						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	25	12	36	434	127	40
16	30	12	36	583	160	40
19	34	12	36	696	190	40
25	40	12	36	837	254	40
30	45	12	36	987	300	40
32	48	12	36	1138	320	40
35	54	12	36	1507	350	40
40	60	12	36	1803	400	40
50	72	12	36	2347	508	40
60	82	12	36	2816	600	40
80	105	12	36	4247	800	40